

Makrolon kihtplastiku hooldusjuhend.

MAKROLON kihtplastik ei vaja ekspluatatsiooni käigus mingit erihooldust. Abrasiivse hõõrdumise vältimiseks tuleb hoiduda kuivast pühkimisest.

- Makroloni puhastamiseks on vaja puhast vett.
- Suurema mustuse korral peaks vesi olema soe ja sisaldama väheagressiivseid puhastusvahendeid, mis on kasutuses koduses majapidamises (vedelseep, nõudepesuvahendid).
- Puhastamisel kasutada märga pehmet lappi või svammi.
- Kuiva hõõrdumist peaks vältima. Kuivatades materjali, peaks kuivatusvahend olema puhas pinda kahjustada võivatest abrasiivosakestest (tolmust, liivast, mustusest).
- Kuivatades mitte hõõruda materjali.
- Peale intensiivset hõõrumist muutub Makrolon staatiliselt laetuks ning võib hakata tolmu ligi tõmbama.
- Staatilise elektri vältimiseks peaks materjali töötleva antistaatikutega.
- Aknaid või teisi klaaspindu võib puhastada ka survepesuga, kus veele on vajadusel lisatud veidi väheagressiivset pesuvahendit

Puhastamisel mitte kasutada:

- pabersalvrätikuid (need toimivad hea liivapaberina)
- aknapesuvahendeid või teisi alkoholi- ja ammoniaagibaasil valmistatud puhastusvahendeid
- atsetooni, benseeni, bensiini, tetraklorometaani.
- Ammoniaagi- ja orgaaniliste lahustite baasil valmistatud puhastusvahendid imenduvad materjali sisse ja põhjustavad materjali pragunemist.

Proplastik AS

Proplastik AS
Piirimäe 4
Tänassilma tehnopark
Saku vald 76401

tel. +3726688688
fax.+3726688689
myyk@proplastik.ee
www.proplastik.ee

Tartu ladu
Ringtee 35
tel.+3727300340
fax.+3727300343